

Docket No.: L&L-I0078

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

By: \_\_\_\_\_

Date: October 5, 2001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Alfred Kersch et al.  
Appl. No. : 09/939,330  
Filed : August 24, 2001  
Title : Method of Producing a Ferroelectric Solid-State Layer Using an Auxiliary Substance

CLAIM FOR PRIORITY


Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 100 41 698.5 filed August 24, 2000.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
GREGORY L. MAYBACK  
REG NO. 40,719

Date: October 5, 2001

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

/mjb



# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 100 41 698.5

**Anmeldetag:** 24. August 2000

**Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, München/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen Festkörperschicht unter Verwendung eines Hilfsstoffes

**IPC:** H 01 L, C 30 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 20. September 2001  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**  
Im Auftrag

## Beschreibung

Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen Festkörperschicht unter Verwendung eines Hilfsstoffes

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen oder paraelektrischen Festkörperschicht durch Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition, CVD) auf einem Substrat nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs

10 1.

15 In der Halbleiter-, insbesondere der Silizium-Technologie ist es mittlerweile bekannt, für verschiedene Zwecke ferro- oder paraelektrische Materialien einzusetzen. Derartige Schichten können ersatzweise für das normalerweise aus einer Oxid- oder Nitridschicht bestehende Dielektrikum eines Speicherkondensators eines DRAM-Halbleiterspeichers verwendet werden. Der Vorteil dieser sogenannten FeRAMs liegt zum einen in der sehr viel höheren Dielektrizitätskonstante des ferroelektrischen Materials und zum anderen in der Möglichkeit, mittels der re-

20 manenten Polarisierung des ferroelektrischen Materials einen nicht-flüchtigen Speicherbaustein herzustellen.

25 Ferner kann bei MOS-Transistoren eine ferroelektrische Schicht ersatzweise für die Gate-Oxidschicht als Isolationschicht zwischen der Gate-Elektrode und dem Kanalabschnitt der Halbleiteroberfläche gebildet werden, wodurch ein nicht-flüchtiger Speichertransistor hergestellt werden kann.

30 Als ferroelektrische Materialien sind beispielsweise die als Strontium-Wismut-Tantalat bekannten Zusammensetzungen  $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$  (SBT) und  $\text{SrBi}_2(\text{Ta}, \text{Nb})_2\text{O}_9$  (SBTN), sowie ferner  $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$  (PZT, Blei-Zirkonat-Titanat) oder  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$  (BTO) für eine praktische Anwendung in einem ferroelektrischen

35 Speicherkondensator oder einem Speichertransistor denkbar. Als ein paraelektrisches Material ist beispielsweise Barium-

Strontium-Titanat in der Zusammensetzung  $(\text{Ba}, \text{Sr})\text{TiO}_3$  (BST) bekannt.

Für die gedachten Anwendungen als ferroelektrisches Speicher-  
bauelement in höchster Packungsdichte ist es notwendig, die  
ferro- oder paraelektrischen Materialien mit einer hinrei-  
chend hohen Abscheiderate und sehr guter Uniformität der  
Schichtdicke und Stöchiometrie über einen großen Wafer abzu-  
scheiden. Diese Anforderungen lassen sich im Prinzip mit der  
Abscheidung aus der Gasphase, d.h. einem CVD-Prozeß, insbe-  
sondere - bei Beteiligung von Metallen - einem metallorgani-  
schen CVD-(MOCVD-)Prozeß erfüllen. In der jüngsten Vergangen-  
heit wurden Precursoren für die genannten Materialien identi-  
fiziert und evaluiert. Im Falle der paraelektrischen BST sind  
dies z.B.  $\text{Ti}(\text{ipro})_2 (\text{thd})_2$  ( $\text{ipro}$  = iso-propoxy,  $\text{thd}$  = 2,2,  
6,6-tetramethyl-heptan-3,5-diketon),  $\text{Ba} (\text{thd})_2$  und  $\text{Sr} (\text{thd})_2$ ,  
die in einer oxidierenden Atmosphäre und thermisch aktiviert  
zur Abscheidung gebracht werden. Im Falle des ferroelektri-  
schen SBT sind dies z.B.  $\text{Sr} (\text{thd})_2$ ,  $\text{Bi} (\text{thd})_3$  und  $\text{Ta} (\text{ipro})_4$   
( $\text{thd}$ ), die in einer oxidierenden Atmosphäre und thermisch ak-  
tiviert zur Abscheidung gebracht werden. Um die gewünschten  
para- oder ferroelektrischen Materialeigenschaften zu erhal-  
ten, ist es notwendig, den Film in der richtigen Stöchiome-  
trie und einer geeigneten Anordnung auf atomarer Ebene abzu-  
scheiden, damit sich z.B. beim SBT die Aurivillius-Phase mit  
geeigneter Stöchiometrie, Korngröße und einer bevorzugten  
[100]- und [110]-Orientierung ausbildet.

Für den CVD-Prozeß werden die metallorganischen Verbindungen  
in einem Verdampfer gasförmig gemacht und zusammen mit dem  
Trärgas Argon und Sauerstoff über eine Verteilerplatte  
(Lochplatte) in die Reaktorkammer geleitet. Die Precursoren  
gelangen zu dem Wafer, welcher auf eine höhere Temperatur  
aufgeheizt ist, um die für die Abscheidung notwendige Akti-  
vierungsenergie zu liefern. Die Reaktionsprodukte und die  
nicht zerlegten Radikale werden dann mit der Gasströmung in  
den Außenbereich des Reaktors transportiert, von wo sie abge-

pumpt werden. Zu diesem Zeitpunkt finden weitere Reaktionen in der Gasphase als auch an den Innenwänden des Reaktors statt.

- 5 Bei der Prozeßevaluierung wurden sowohl bei der Abscheidung von BST als auch bei der Abscheidung von SBT Probleme beobachtet. Beim BST war die Uniformität auf dem Wafer nicht ausreichend. Es wurde sowohl eine von der Mitte bis zum Rand abfallende Schichtdicke festgestellt als auch eine sich verändernde Stöchiometrie. Zusätzlich änderte sich die relative Häufigkeit der Kristallorientierungen. Beim SBT gelang es zu-
- 10 nächst, in einem Reaktor ferroelektrische Schichten herzustellen. Wurde jedoch der Prozeß in einem Reaktor mit anderer Geometrie durchgeführt (der wesentliche Unterschied war hier
- 15 der viel geringere Abstand zwischen der Verteilerplatte und dem Substratwafer), war die Polarisierbarkeit der Schicht viel geringer.

- 20 Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen oder paraelektrischen Festkörperschicht durch Gasphasenabscheidung anzugeben, mit welchem sich Schichten ausreichender Uniformität hinsichtlich der Schichtdicke, der Stöchiometrie und der elektrischen Eigenschaften herstellen lassen.

- 25 Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

- 30 Ein wesentlicher Gedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, bei einem Verfahren zur Herstellung einer kristallinen, ferroelektrischen oder paraelektrischen Festkörperschicht durch Gasphasenabscheidung (CVD) auf einem Substrat zusätzlich zu den die Elemente der abzuscheidenden Festkörperschicht enthaltenden Ausgangsgasen mindestens einen Hilfs-
- 35 stoff in den Reaktionsraum einzuleiten, welcher Hilfsstoff derart beschaffen ist, daß er Moleküle enthält, die ein Dipolmoment aufweisen und darüber hinaus die Eigenschaft haben,

sich während des Abscheideprozesses kurzzeitig an der Substratoberfläche mit zu der Substratoberfläche senkrechtem Dipolmoment anzulagern, um somit die Kristallstruktur der aufzuwachsenden Schicht vorzugeben.

5

Der Erfindung liegt die aus Simulationsrechnungen und Experimenten gewonnene Erkenntnis zugrunde, daß bei dem Abscheidungsprozeß, wie er in der Vergangenheit durchgeführt wurde, derartige polare Moleküle eine wichtige Rolle für ein Auf-  
10 wachsen der Schicht mit der richtigen Vorausrichtung der später ferroelektrischen Schicht spielen. Es wurde herausgefunden, daß polare Moleküle wie Wasser oder Methanol als Zersetzungsprodukte der Precursoren bei den verschiedenen Reaktionen entstehen und sich als Adsorbat mit ihrem Dipolmoment  
15 senkrecht zur Oberfläche ausrichten und damit die Vorausrichtung der später ferroelektrischen Schicht und damit ihre Polarisierbarkeit beeinflussen.

20

Die durch die Oberflächenreaktion der Precursoren an freien Oberflächenplätzen freiwerdenden Moleküle, insbesondere Radikale, werden zunächst weiteren Reaktionen unterworfen, und zwar alternativ sowohl in der Gasphase als auch an den außen gelegenen Reaktorwänden. Die bei dieser sekundären Reaktion entstehenden Moleküle mit Dipolmoment, insbesondere Radikale,  
25 diffundieren dann aufgrund von Konzentrationsunterschieden gegen die Gasströmung zurück zum Wafer und besetzen reaktive Oberflächenplätze. Da diese polaren Moleküle das Schichtwachstum in der oben beschriebenen Weise beeinflussen, über dem Wafer jedoch nicht mit konstanter Dichte vorhanden sind,  
30 kommt es zu Inhomogenitäten beim Wachstumsprozeß. Es wurde daher zunächst versucht, in der Prozeßevaluierung beim Abscheiden von SBT-Schichten den Einfluß dieser polaren Moleküle zurückzudrängen. Dies wurde dadurch erreicht, indem der Abstand zwischen der Verteilerplatte und dem Wafer verringert  
35 wurde. In diesem Fall werden die Reaktionsprodukte im wesentlichen vollständig abgepumpt und es kommt zu keiner nennenswerten Rückdiffusion und Anlagerung an der Oberfläche. Es

wurde jedoch festgestellt, daß die Schicht dann zwar räumlich homogen und mit konstanter Schichtdicke aufwächst, aber keine ferroelektrischen Eigenschaften aufweist. Die polaren Moleküle sind also offensichtlich für die Herstellung einer Schicht mit ferroelektrischen Eigenschaften notwendig.

Die vorliegende Erfindung zieht daraus die Konsequenz, in dem Reaktionsraum dem verwendeten Gasgemisch aus metallorganischen Precursoren und Trägergas gezielt Moleküle mit Dipolmoment in geringer Konzentration beizumischen, durch die die gewünschte Ausrichtung der aufzuwachsenden Schicht begünstigt werden kann. Insbesondere beim Abscheiden der eingangs genannten Materialien, die in der Perowskit-Struktur kristallisieren, kann erfindungsgemäß die gewünschte Ausrichtung in der Perowskit-Struktur erreicht werden. Damit gelangen die polaren Moleküle kontrolliert von allen Seiten zu der Substratoberfläche und nicht - wie bisher - nur durch Diffusion von den Außenbereichen des Reaktors. Über die Menge des zugeführten Hilfsstoffes besteht eine weitere Regelmöglichkeit für den Prozeß, der über die bisherigen Größen wie Zusammensetzung in der Gasphase, Temperatur und Druck hinausgeht.

Die Erfindung ist jedoch nicht nur auf ferroelektrische Schichten mit Perowskit-Struktur anwendbar, sondern generell auf alle Festkörperschichten, bei denen es auf eine bestimmte Ausrichtung und/oder Schichtenfolge der Kristallstruktur ankommt. Die zwischenzeitlich absorbierten polaren Moleküle fungieren gleichsam wie ein virtuelles Gerüst, das ständig seine Gestalt ändert, da die polaren Moleküle jeweils nur kurzzeitig absorbiert sind, um in ihrer unmittelbarer Umgebung für die korrekte Ausrichtung der aufzuwachsenden Schicht sorgen und anschließend wieder in die Gasphase diffundieren.

In einer ersten Ausführungsart der Erfindung wird die Art des Hilfsstoffes vorab festgelegt und der Hilfsstoff aus einer externen Versorgungsquelle wie einem Vorratsbehälter oder

dergleichen dem Reaktionsraum vorzugsweise über eine eigene Zuführungsöffnung zugeführt. Der Hilfsstoff kann beispielsweise Wasser oder Methanol sein; in beiden Fällen besitzen die entsprechenden Wasser- oder Methanol-Moleküle ein Dipolmoment.

Bei den meisten Reaktionen unter Beteiligung von metallorganischen Precursoren fällt Wasser auch als Zersetzungsprodukt der weiter oben genannten sekundären Reaktionen an. Daher können auch gemäß einer zweiten Ausführungsart der Erfindung die aus der Reaktionskammer abgepumpten Reaktionsprodukte des Abscheidungsprozesses der Reaktionskammer erneut an andere Stelle zugeführt werden. In diesem Fall wird also der Hilfsstoff im wesentlichen durch die aus der Reaktionskammer abgepumpten Reaktionsprodukte gebildet. Diese zweite Ausführungsart kann generell in allen Fällen zum Einsatz kommen, in denen es bekannt ist, daß Reaktionsprodukte existieren, deren Moleküle ein Dipolmoment aufweisen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird vorzugsweise in einer Reaktorkammer durchgeführt, in welcher eine Verteilerplatte, insbesondere eine Lochplatte, angeordnet ist, auf deren einer Seite die Ausgangsgase für den Abscheideprozeß, der Hilfsstoff und ggf. ein Trägergas durch Einlaßöffnungen in der Reaktorwand eingeleitet werden, und auf deren anderer Seite das Substrat gehaltert ist. In einer den Einlaßöffnungen der Reaktorkammer gegenüberliegenden Reaktorwand befindet sich eine Auslaßöffnung, die an einer Pumpe angeschlossen ist, mit der die Reaktionsprodukte aus der Reaktorkammer abgepumpt werden.

Für die erste Ausführungsart der Erfindung wird die Einlaßöffnung für den Hilfsstoff mit einem externen Vorratsbehälter verbunden, während für die zweite Ausführungsart der Erfindung diese Einlaßöffnung mit einer stromabwärts des Substrats in einer Reaktorwand befindlichen Ausgangsöffnungen verbunden wird, durch welche die Reaktionsprodukte geleitet werden und



somit erneut in die Reaktorkammer auf der einen Seite der Verteilerplatte zurückgeführt werden.

Die Bedingungen der Gasphasenabscheidung hängen bei dem verwendeten Reaktorkonzept wesentlich von dem Abstand der Verteilerplatte zu dem Substrat ab. Bei relativ großem Abstand tritt eine Situation ein, wie sie eingangs beschrieben worden ist, bei der sich nämlich durch Rückdiffusion oder dergleichen eine bestimmte Dichte von Reaktionsprodukten über dem Substratwafer einstellt. In diesem Fall kommt es zu einer Überlagerung der Dichte des zugeführten Hilfsstoffs und dieser Reaktionsprodukte, die zu Inhomogenitäten beim Wachstum führen kann. In einer bevorzugten Anwendungsart der Erfindung wird die Gasphasenabscheidung daher derart durchgeführt, daß es nicht zu einer nennenswerten Rückdiffusion der Reaktionsprodukte kommt, so daß Moleküle, durch die das Wachstum der Schicht positiv beeinflusst wird, im wesentlichen oder zur Gänze durch den zugeführten Hilfsstoff geliefert werden. Dadurch wird sichergestellt, daß die Dichte derartiger Moleküle über dem Substrat räumlich konstant ist. Dies kann dadurch erreicht werden, indem ein relativ geringer Abstand zwischen Verteilerplatte und Substratwafer eingestellt wird. Der Abstand sollte weniger als 2 cm, vorzugsweise etwa 1 cm, betragen.

25

Im folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand der Zeichnungsfiguren näher erläutert. Es zeigen:

30

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Reaktorkammer gemäß einer ersten Ausführungsart der Erfindung;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer Reaktorkammer gemäß einer zweiten Ausführungsart der Erfindung.

35

Eine in der Fig. 1 dargestellte Reaktorkammer 10 ist beispielsweise zylinderförmig ausgeführt und weist eine Reaktorwand 1 auf, die an der oberen Stirnseite der zylinderförmigen

Reaktorkammer drei Einlaßöffnungen aufweist, durch die Ausgangsgase wie geeignete Precursoren P, ein Trägergas T sowie ein Hilfsstoff H der Reaktorkammer 1 zugeführt werden. Der Precursor P wird in der Regel in flüssiger Form zugeführt und  
5 in einem Verdampfer 11 in den gasförmigen Zustand überführt. In einem Abstand unterhalb der Einlaßöffnungen befindet sich eine Verteilerplatte 2, in der Regel eine Lochplatte, durch die ein annähernd lateral homogener Gasfluß erzeugt wird. In einem Abstand von der Verteilerplatte 2 ist ein Substratwafer  
10 3 auf einem beheizbaren Suszeptor 4 in geeigneter Weise montiert. In der den Einlaßöffnungen gegenüberliegenden unteren Stirnseite des Reaktorgefäßes befindet sich ein Gasauslaß 5, an den eine Pumpe angeschlossen wird, durch die die Reaktionsprodukte abgepumpt werden.

15 Für den Fall der Abscheidung von BST werden beispielsweise die Precursoren P  $\text{Ti}(\text{ipro})_2$   $(\text{thd})_2$  (ipro=iso-propoxy, thd=2,2, 6,6-tetramethyl-heptan-3,5-diketon), Ba  $(\text{thd})_2$  und Sr  $(\text{thd})_2$  verwendet. Im Falle der Abscheidung von SBT werden  
20 beispielsweise die Precursoren P Sr  $(\text{thd})_2$ , Bi  $(\text{thd})_3$  und Ta  $(\text{ipro})_4$   $(\text{thd})$  verwendet. Als Trägergas T kann beispielsweise Argon und Sauerstoff verwendet werden. Als Hilfsstoff H kann Wasser oder Methanol aus einem externen Vorratsbehälter zugeführt werden.

25 In der Ausführungsform gemäß der Fig. 2 befindet sich in der Reaktorkammer 21 zusätzlich zu dem Gasauslaß 25 eine weitere seitliche Öffnung 26 in der Reaktorwand 21 stromabwärts von dem Substrat 23. Diese zusätzliche Auslaßöffnung 26 ist durch  
30 eine Rohrleitung 27 mit der für den Einlaß des Hilfsstoffs H in die Reaktorkammer 20 vorgesehenen Einlaßöffnung verbunden. Der Hilfsstoff H wird in diesem Fall durch einen Teil der abgepumpten Reaktionsprodukte gebildet. Durch ein Ventil 28 kann der Gasfluß der in der Rohrleitung 27 zurückgeführten  
35 Reaktionsprodukte gesteuert werden.

Es ist auch der Fall denkbar, daß die beiden beschriebenen Ausführungsarten miteinander kombiniert werden, wobei sowohl ein Hilfsstoff H von extern zugeführt wird als auch Reaktionsprodukte in die Reaktorkammer zurückgeführt werden.

5

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein ferroelektrischer Speicherkondensator und ein den Speicherkondensator enthaltender DRAM-Halbleiterspeicher hergestellt werden. In diesem Fall wird die Oberfläche des Substrats 3 bzw. 23 durch  
10 die untere Elektrodenschicht des Speicherkondensators gebildet.

15

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ebenfalls ein ferroelektrischer Speichertransistor hergestellt werden, in welchem Fall die Oberfläche des Substrats 3 bzw. 23 durch den Kanalabschnitt eines MOS-Transistors gebildet wird.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer kristallinen Festkörperschicht durch Gasphasenabscheidung (CVD) auf einem Substrat  
5 (3; 23),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

- zusätzlich zu den die Elemente der abzuscheidenden Festkörperschicht enthaltenden Ausgangsgasen (P) mindestens ein Hilfsstoff (H) in den Reaktionsraum eingeleitet wird,

10 - welcher Hilfsstoff (H) derart beschaffen ist, daß er Moleküle enthält, die ein Dipolmoment aufweisen und die Eigenschaft haben, sich während dem Abscheideprozeß kurzzeitig an der Substratoberfläche mit zu der Substratoberfläche senkrechten Dipolmoment anzulagern, um somit die Kristallstruktur der Festkörperschicht vorzugeben.  
15

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

- der Hilfsstoff (H) aus einer externen Versorgungsquelle  
20 wie einem Vorratsbehälter zugeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

25 - der Hilfsstoff (H) im wesentlichen aus den aus dem Reaktionsraum (1; 21) abgepumpten Reaktionsprodukten der Gasphasenabscheidung besteht.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

30 - die Festkörperschicht eine ferroelektrische oder paraelektrische Festkörperschicht ist, welche insbesondere eine Perowskit-Struktur aufweist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

- der Reaktionsraum durch den Innenraum einer Reaktorkammer (1; 21) gebildet wird,

- in welcher eine Verteilerplatte (2; 22), insbesondere eine Lochplatte, angeordnet ist,
- auf deren einer Seite die Ausgangsgase (P), der Hilfsstoff (H) und ggf. ein Trägergas (T) durch Einlaßöffnungen in
- 5 der Reaktorwand (1; 21) eingeleitet werden und
- auf deren anderer Seite das Substrat (3; 23) gehalten ist, und
- die Reaktorkammer ferner einen Gasauslaß (5; 25) aufweist, durch den die Reaktionsprodukte abgepumpt werden.

10

6. Verfahren nach Anspruch 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

- die Reaktorkammer (20) eine weitere Gasauslaßöffnung (26) in der Reaktorwand (21) stromabwärts des Substrats (23)

15

aufweist, wobei

- die Gasauslaßöffnung (26) mittels einer Verbindungsleitung (27) mit einer Einlaßöffnung stromabwärts der Verteilerplatte (2) verbunden ist.

20

7. Verfahren nach Anspruch 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

- in der Verbindungsleitung (27) ein Ventil (28) zur Steuerung des Gasflusses angeordnet ist.

## Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung einer ferroelektrischen Festkörperschicht unter Verwendung eines Hilfsstoffes

5

Es wird zusätzlich zu den die Elemente der abzuscheidenden Festkörperschicht enthaltenden Ausgangsgasen (P) mindestens ein Hilfsstoff (H) in den Reaktionsraum einer Reaktorkammer (10; 20) eingeleitet, welcher Hilfsstoff (H) derart beschaffen ist, daß er Moleküle enthält, die ein Dipolmoment aufweisen und die Eigenschaft haben, sich während des Abscheideprozesses kurzzeitig an der Substratoberfläche mit zu der Substratoberfläche senkrecht im Dipolmoment anzulagern, um somit die Kristallstruktur der aufzuwachsenden Festkörperschicht vorzugeben.

15

(Fig. 1 für die Zusammenfassung)




Fig. 1




Fig. 1






Fig. 2